

TECMADRY MILENIUM

CEMENTBÁZISÚ, KENHETŐ ELASZTIKUS VIZZÁRÓ és VÉDŐRÉTEG / habarcs /

A **TECMADRY- MILENIUM** egy egy komponensből álló cement-alapú hidraulikus vízzáró szigetelő anyag, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy bejuttassa a micragium koncentrátum hálót és kémiai reakciók sora eredményeképpen egy feloldhatatlan kristályréteget hozzon létre, amely megakadályozza a nedvesség bejutását a szigetelt felületbe és ellenálljon a víz által keltett nyomásnak. Speciális összetevőinek köszönhetően nem változtatja meg a felület párologtató, illetve légző képességét, ezért biztosítja a természetes szellőzést.

Alkalmazási terület:

A **TECMADRY-MILENIUM** által egy nagyszerű vízzáró réteget kaphatunk számos különböző felületen, ahol közvetlen, állandójellegű vízzáró szigetelésre van szükségünk. / beton, vakolat, téglá, falazatok, stb. / Mindemmellett egy kiváló időjárás álló és egy dekoratív fedőréteget alkot. Nem igényel festést, és egyéb fedőréteget, mert remek esztétikai tulajdonsággal bír. Természetesen igény szerint burkolható és festhető.

Különösen ajánlott:

- Betonozott alappelületeknél / **különösen a horizontális felületek** / ahol negatív illetve pozitív nyomás keletkezhet, pl.: alagsorok, pincék, alapok, külső és belső felületei
- Medencék, uszodák, víztárolók
- Csatornák, gátak, hidak, alagutak, stb.□
- Azokon a falakon és aljzatokon ahol vizesedés keletkezhet a hajszálerek következtében

Felület előkészítése:

Távolítsunk el a felületről mindenfajta szennyeződést./ por, olaj, zsír, só, moha, festékréteg maradék, stb.□Az esetleges vízbetöréseket a **PROQUICK**, a nagy területű felülethibákat előzetesen javítsuk **PREMHOR** nevű termékünkkel, így biztosítva a még tökéletesebb működést.

Használati utasítás: 1 zsák tartalmához 6 -7 liter víz szükséges. Az anyagot és a vizet szép lassan adagoljuk egymáshoz és addig keverjük, míg egy homogén pasztát nem kapunk. Ajánlott a gépi mixer/ pl. fűró, keverő, stb./ használata. Ha ezt elvégeztük a mixet hagyjuk állni 5-10 percig. Ezután felkenhetjük a felületre, kb. 30 perc áll rendelkezésünkre. Ajánlott rövidszőrű ecset használata.

Kiadósság: a megfelelő vízzáró szigetelés eléréséhez 1-2 Kg / m² szükséges. Állandó, tartós, közvetlen nyomás esetén 3-4 Kg/m² szükséges.

Speciális utasítások:

- Ne használja az anyagot 5 c fok alatt
- Ne használja az anyagot fagyban
- Ne használja a következő felületeken: gipsz, festék, mész
- A teljes kötési idő kb. 7 nap
- Ivóvíztárolók használatánál pár alkalommal öblítsük át azt, a végső feltöltés előtt

Színválaszték:

- Fehér, szürke

Csomagolás: 25 Kg-os papírzsák, amit használaton kívül tartunk zárva. Minőségét megőrzi 12 hónapig