

KENHETŐ, HIDRAULIKUS VÍZZÁRÓ SZIGETELŐANYAG / habarcs /

Leírás: Gyorskötésű javító és helyreállító anyag betonfelületekre. Hajlaterősítőként is alkalmazandó TECMADRY vízzáró szigetelőanyagok alkalmazásakor. A premhor anyaggal javított felületek vízzáró hatást érnek el.

A **TECMADRY** egy cement-alapú, hidraulikus vízzáró anyag, amely a doh, illetve a nedvesség, vizesedés megszüntetésére, megelőzésére szolgál a földfelszíne alatti és feletti területeken. Hatékonyan védi a lekezelt felületet a nedvességtől, vízálló hatású, megakadályozza a víz átszivárgását és kiválóan viseli a pozitív és negatív nyomást. Egyszerű kezelhetősége és a kevés anyagszükséglet miatt, a **TECMADRY** a legjobb és legolcsóbb vízálló anyag a piacon. Speciális összetevőinek köszönhetően a **TECMADRY** nem változtatja meg a felület párologtató, illetve légző képességét, így biztosítja a természetes szellőzést.

Alkalmazási terület: ajánlott a vizesedés kezelésére, illetve megelőzésére és egy nagyszerű vízzáró szigetelést nyújt a következő felületeken: beton, vakolat, habarcs, falazat, öntött beton, téglá, stb.

- alagsorok, pincék, mélygarázsok külső és belső falain, homlokzatokon, stb.
- liftaknák
- alagutak, aknák, pincék
- vizesblokkok
- tartályok, tankok, medencék
- ivóvíztárolók, szökőkutak
- gátak

A **TECMADRY** - nak köszönhetően, egy kültéren is kiváló ellenálló képességű, felhordás után, festés nélkül is dekoratív és esztétikus végső réteget képző felületet kaphatunk. Száradás után burkolható és festhető a szigetelőréteg.

Felület előkészítése: Távolítsunk el a felületről mindenfajta szennyeződést./ por, olaj, zsír, só, moha, festékréteg maradék, stb./ . A nagy területű felülethibákat előzetesen javítsuk **PREMHOR** nevű termékünkkel, így biztosítva a még tökéletesebb működést.

Használat: 1 zsák tartalmához 6 - 7 liter víz szükséges. Az anyagot és a hozzáadott vizet addig keverjük, míg egy homogén pasztát nem kapunk. Ajánlott a gépi mixer/ pl. fűró, stb./ használata. Ha ezt elvégeztük a mixet hagyjuk állni 10 percig. Ezután felkenhetjük a felületre. Ajánlott rövidszőrű ecset használata.

- Nedvesítsük meg a felületet
- Hordja fel a szigetelőanyagot a felületre
- Hagyja száradni a felvitt anyagot 8-12 óráig, az időjárási viszonyoknak megfelelően
- Nedvesítse a felületet és hordja fel a második réteget keresztirányúan
- Nedvesítse a felületet időről – időre

Kiadósság: a megfelelő vízzáró szigetelés eléréséhez 1-2 Kg / m² szükséges. Állandó, tartós, közvetlen nyomás esetén 3-4 Kg/m² szükséges.

Színválaszték: Fehér, szürke, okker, barna

Csomagolás: 25 Kg-os papírzsák, amit használaton kívül tartsunk zárva. Minőségét megőrzi 12 hónapig

Speciális utasítások:

- Ne alkalmazzuk 5 c fok alatt
- Ne alkalmazzuk az anyagot, ha fagyra számíthat
- Ne alkalmazható a következő felületeken: gipsz, festék, mész
- Teljes kötési idő kb.7 nap
- Ivóvíztárolók használatánál, azt több alkalommal mossuk át