



®  
**TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**  
**TARTÓS ANTIGRAFFITI FELÜLETVÉDŐ BEVONAT**

**TERMÉKLEÍRÁS:**

Tartós antigraffiti felületimpregnálószer

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

A **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** a legtöbb felületen alkalmazható, pl: építmények, beton, fém, gránit, kővezetek, egyéb porózus felületek.

A védelmet a felületvédő által kialakított filmréteg adja, amely száradás után a legtöbb graffiti festéknek ellenáll. A graffiti szennyeződések eltávolítása az általunk forgalmazott **TECMA SOL AP** graffiti lemosóval történik anélkül, hogy a tisztított felületet újra kellene impregnálni.

**TECHNIKAI ADATOK:**

**Összetevők:** Kétkomponensű oldószeres lakk

**Megjelenés :** Fényes, matt, selyemfényű

**Komponensek :** Kettő, Bázis és edző

**Száradási idő:**

**20°C, 55% páratartalom:** érintés 3-4 óra, száraz 24 óra, teljes száradás 7 nap

**Átfesthetőség:** Min. 16 óra, Max. 48 óra.

**Keverési arány: 2:1** 2 egység bázis és 1 egység edző

**Felhordás :** Ecset, henger, festékszóró pisztoly

**Rétegszám:** 2 réteg

Porózus felületek esetén alapozót kell alkalmaznunk: **IMPRIMACION A** a felületvédő anyag felhordása előtt

**Oldószer: TECMA SOL UP**

**Kiadósság:** 7 m<sup>2</sup>/kg 50 mikronos rétegvastagsággal számolva

**ALKALMAZÁS:**

- **Felület előkészítése:** A kezelni kívánt felület por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes kell, hogy legyen, régi felületeknél alkalmazzunk megfelelő tisztító anyagokat
- Ha porózus felületet kezelünk ne feledjük az alapozó használatát **IMPRIMACION A** 24 órával a **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** felhordása előtt
- Keverjük össze a két komponenst a fent megadott 2.1 arányban
- Hordjuk fel a felületre a felületvédő anyagot és hagyjuk min. 16 órát száradni
- Hordjuk fel a felületre a 2. réteget

**ALKALMAZÁS FELTÉTELEI:**

- Ne alkalmazzuk az anyagot 10 c fok alatt
- Ne alkalmazzuk az anyagot 80% - os páratartalom felett
- Az anyag teljes felületre történő felhordása előtt mindig végezzünk tesztet az adott felületen az eredeti felületi szín elváltozásának megakadályozása érdekében
- A **TECMA SOL AP** graffiti lemosó alkalmazása a 7. száradási nap eltelte után alkalmazható

**KISZERELÉS:**

4 Kg / Bázis + edző / fémdoboz